

規格表

HUITEX 水泥保護襯墊 (嵌釘膜)

特性	測試方法	H2E200	H2E250	H2E300	H2E400	H2E500
密度, g/cm ³	ASTM D792	0.94				
厚度(平均值), mm	ASTM D5199	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
拉伸性能 降幅強度, Mpa 斷裂強度, MPa 降伏延伸率, % 斷裂延伸率, %	ASTM D6693 Type IV 試片 啞鈴狀試片 G. L. =33mm G. L. =50mm	15 27 12 500				
抗拉拔強度, Ton/m ²		70				
碳黑含量, %	ASTM D1603	2-3				
碳黑分散度	ASTM D5596	Category 1 or 2				
氧化感應時間, mins	ASTM D3895	100				
單點切口恆載 耐環境應力龜裂, hrs	ASTM D5397	500				
吸水率, %	ASTM D570	0.05				
最大幅寬, 米		3.00				
長度, 米		70	70	70	60	50

本產品厚度可由2.0 mm到5.0 mm(不包含嵌釘長度)

上表所列各項資料僅供作業之參考，惠光股份有限公司保有對上述資料修改不事先告知之權利，請隨時與惠光代表人員聯絡以獲得最新資訊

HKC 與 HUITEX® 標誌均為惠光股份有限公司之註冊商標

Ver. 1: 2020

